


FIBRANgeo BP-50-BIT

Изоляционна плоча от каменна вата с преплетени влакна и битумно покритие

Техническа карта / април 2022



Описание

FIBRANgeo BP-50-BIT е твърда изоляционна плоча от каменна вата с битумно покритие, която е естествен неорганичен влакнест материал, промишлено произведена от разтопена скала във вид на влакна, съгласно европейския стандарт EN 13162 (MW - Продукти от минерална вата произведени в заводски условия).

Приложения



Плочи предназначени за топлоизолация, пожарозащита и шумоизолация, с улеснено полагане на битумен хидроизолационен слой, където има повишени изисквания към механичните и якостни характеристики на материала.

Изоляция на **покриви**, като:

- Бетонен покрив с битумна хидроизолационна мембрана
- Метален покрив с битумна хидроизолационна мембрана.



Предимства

- Отлична топлоизолация
- Негорим материал с отлична пожароустойчивост
- Отлична абсорбция на звука и намаляване на шума
- Отворената структура на материала, с много ниска устойчивост на дифузия на водни пари, което подобрява „дишането“ на строителните елементи
- Отлична стабилност на размерите и издръжливост
- Водоустойчивост и нехигроскопичност
- Лек, лесен за работа, рязане и монтаж
- Естествен, неорганичен, без мирис, химически инертен материал (практически неутрално pH)
- Рециклируем, безопасен за околната среда и крайния потребител

FIBRAN_{geo} BP-50-BIT

Изолационна плоча от каменна вата с преплетени влакна и битумно покритие

Техническа карта / април 2022

Обозначаващ код:

MW (Mineral Wool) - EN 13162 - T7 - CS(10)50 - TR15 - PL(5)600 - WS - WL(P) - SD33 - CP2

Технически характеристики	Обозначение EN 13162	Мерна единица	Стойност	EN Стандарт
Деклариран коефициент на топлопроводност при 10°C	λ_D	W/(mK)	0,037	EN 13162 EN 12667 EN 12939
Дебелина	d_N	mm	40 - 160	EN 823
Реакция на огън	-	Class	F	EN 13501-1
Температура на топене	-	°C	>1000	DIN 4102-17
Специфичен топлинен капацитет	c	kJ/kgK	1,03	ISO 10456
Дебелина Допустимост	T	Class	T7 (0, +10%)	EN 12431
Декларирано ниво за якост на натиск при 10% деформация	CS(10)	kPa	≥ 50	EN 826
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR	kPa	≥ 15	EN 1607
Концентриран товар при 5mm деформация	PL(5)	N	≥ 600	EN 12430
Проектно натоварване на плочи	-	kN/m ²	13	EN 1991-1 EN 13162
Свиваемост (C _p =d _L -d _B)*	CP	mm	2	EN 12431 EN 13162
Кратковременно водопоглъщане за 24 часа	WS	kg/m ²	<1	EN 1609
Продължително водопоглъщане за 28 дни	WL(P)	kg/m ²	<3	EN 12087
Съпротивление на водни пари	Z	m ² hPa/mg	>50	EN 12086 EN 10456
Динамична коравина на плочи с дебелина 50mm, s'	SD	MN/m ³	33	EN 29052-1

*d_L = дебелина при натоварване от 0.25 kPa, d_B = дебелина при натоварване 2 kPa и предварително натоварване +/- 48 kPa
Техническите характеристики и ДЕП се отнасят за продуктите без покрития

Топлинно съпротивление R

Дебелина	d_N	mm	40	50	60	70	80	100	120	140	160	EN 823
Декларирано топлинно съпротивление	R_D	m ² K/W	1,05	1,35	1,60	1,85	2,15	2,70	3,20	3,75	4,30	EN 13162

FIBRAN_{geo} BP-50-BIT

Изолационна плоча от каменна вата с преплетени влакна и битумно покритие

Техническа карта / април 2022

Сертификация

Изолационните продукти от каменна вата **FIBRAN_{geo} BP-50-BIT** са сертифицирани съгласно европейските норми EN 13162 и EN 13172 и притежават маркировката CE - **DoP**.

Всички изолационни продукти от каменна вата **FIBRAN_{geo}** отговарят на изискванията за качество и безопасност на европейските стандарти и отговарят на европейския Регламент 305/2011 (CPR).

Освен това всички продукти от каменна вата **FIBRAN_{geo}** носят сертификационния знак EUCEB (Европейски сертификационен съвет за продукти от минерална вата), чиито процедури осигуряват съответствието на изолационните продукти от минерална вата с Директива 97/69 / EC, забележка Q, относно биоразградимостта на влакната и тяхната неклассификация като "канцерогенни" материали.

Освен това, съгласно Регламент 790/2009 на EC, те не са класифицирани като продукти, които причиняват дразнене на кожата (R38).

FIBRAN S.A. прилага система за управление на качеството съгласно ISO 9001: 2015 и управление на околната среда съгласно ISO 14001: 2015.

Приложение

Продуктите **FIBRAN_{geo}** трябва да бъдат защитени от намокряне преди и след полагането им. В случай, че част от продукта се намокри, той трябва да се изсуши преди монтажа. Каменната вата изсъхва бързо и изолационните и характеристики остават непроменени след изсъхване. Опаковката трябва да се острани внимателно, непосредствено преди инсталацията.

Работните зони трябва да се поддържат чисти. Трябва да се избягва излишен или продължителен контакт на кожата и очите с остатъците от продукта, влакната и праха. Трябва да се използва защитно облекло (ръкавици, очила, шапки). Продукти с покрития AL, AX, YM и YA не се препоръчват за приложение с работна температура на повърхността над 90 ° C, а тези с покритие XA не се препоръчват при повече от 66 ° C.

Трябва да се осигури достатъчна вентилация на работните зони, а инструментите за рязане винаги трябва да бъдат оборудвани с механична система за всмукване на прах

Продуктите от каменна вата не се считат за опасни отпадъци. Те са обхванати от код 17.06.04 от списъка с отпадъци, Решение 2000/532 / EC и се изхвърлят в съответствие с приложимите екологични разпоредби.

Повече информация може да откриете в [информационния лист за безопасност](#) на продукта.



FIBRAN^{geo} ВР-50-ВІТ

Изоляционна плоча от каменна вата с преплетени влакна и битумно покритие

Техническа карта / април 2022

Съхранение

Продуктите **FIBRAN^{geo}** трябва да се съхраняват на закрито. Ако се съхраняват на открито, те трябва да бъдат защитени. Работата, товаренето и разтоварването на продуктите трябва да се извършва внимателно, за да се избегнат повреди както на опаковката, така и на ръбовете на плочите от каменна вата.

Опаковане

Дебелина [mm]	Широчина [mm]	Дължина [mm]	Пакети в палет [бр.]	Количество в палет [m ²]
40	1000	1200	29	34,80
50	1000	1200	24	28,80
60	1000	1200	20	24,00
70	1000	1200	17	20,40
80	1000	1200	15	18,00
100	1000	1200	12	14,40
120	1000	1200	10	12,00
140	1000	1200	8	9,60
160	1000	1200	7	8,40



ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД
ул. Околовръстен път 33
София 1404, България
Тел./ Факс: +359 2 958 99 09
+359 2 850 40 90
+359 2 850 40 91

fibran@fibran.bg
www.fibran.bg

FIBRAN запазва правото си да променя или изменя спецификациите на продукта без предизвестие. Информацията, включена в тази публикация, е вярна, до колкото ни е известно по време на създаването ѝ. Въпреки че FIBRAN се стреми да гарантира, че публикациите са актуални, отговорността на потребителя е да провери с компанията валидността на информацията преди използването на материала.