

FIBRAN_{geo} BP-50

Изоляционна плоча от каменна вата с преплетени влакна

Техническа карта / април 2022



0751



Описание

FIBRAN_{geo} BP-50 е твърда изоляционна плоча от каменна вата, която е естествен неорганичен влакнест материал, промишлено произведена от разтопена скала във вид на влакна, съгласно европейския стандарт EN 13162 (MW - Продукти от минерална вата произведени в заводски условия).

FIBRAN_{geo} BP-50 (1200 x 600 mm) може да бъде произведен с едностранно покритие **AL** (Алуминиево фолио подсилено със стъклофибърна мрежа), **XA** (Крафт хартия) или **BIT** (битумно покритие).

Приложения



Плочи предназначени за топлоизолация, пожарозащита и шумоизолация, където има повишени изисквания към механичните и якостни характеристики на материала.

Изоляция на **подове**, като:

- Плаваща бетонова подова замазка с крайно покритие например мрамор, плочки, индустриални подови покрития (дебелина 30-100mm)
- Плаващ сух под например покритие от масивно дърво / ламинат (дебелина 30-100mm)

Изоляция на **плоски покриви**, като:

- Външна топлоизолация и звукоизолация на плоски покриви с каменна вата, покрита със замазка и хидроизолационен слой
- Външна топлоизолация и звукоизолация на метални и бетонни плоски покриви с каменна вата, покрита с хидроизолационен слой



Предимства

- Отлична топлоизолация
- Негорим материал с отлична пожароустойчивост
- Отлична абсорбация на звука и намаляване на шума
- Отворената структура на материала, с много ниска устойчивост на дифузия на водни пари, което подобрява „дишането“ на строителните елементи
- Отлична стабилност на размерите и издръжливост
- Водоустойчивост и нехигроскопичност
- Лек, лесен за работа, рязане и монтаж
- Естествен, неорганичен, без мирис, химически инертен материал (практически неутрално pH)
- Рециклируем, безопасен за околната среда и крайния потребител

FIBRAN_{geo} BP-50

Изоляционна плоча от каменна вата с преплетени влакна

Техническа карта / април 2022

Обозначаващ код:

MW (Mineral Wool) - EN 13162 - T7 - CS(10)50 - TR15 - PL(5)600 - WS - WL(P) - MU1 - SD33 - CP2 - AW0,95 - AFR50

Технически характеристики	Обозначение EN 13162	Мерна единица	Стойност	EN Стандарт
Деклариран коефициент на топлопроводност при 10°C	λ_D	W/(mK)	0,037	EN 13162 EN 12667 EN 12939
Дебелина	d_N	mm	30 – 280	EN 823
Реакция на огън	-	Class	A1 (негорим)	EN 13501-1
Температура на топене	-	°C	>1000	DIN 4102-17
Специфичен топлинен капацитет	c	kJ/kgK	1,03	ISO 10456
Дебелина Допустимост	T	Class	T7 (0, +10%)	EN 12431
Декларирано ниво за якост на натиск при 10% деформация	CS(10)	kPa	≥ 50	EN 826
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR	kPa	≥ 15	EN 1607
Концентриран товар при 5mm деформация	PL(5)	N	≥ 600	EN 12430
Свиваемост ($C_p=dL-dB$)*	CP	mm	2	EN 12431 EN 13162
Проектно натоварване на плочи с дебелина 30-100mm	-	kN/m ²	13 (Подове A, B, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, E1, E2, F, G)	EN 13162 EN 1991-1
Кратковременно водопоглъщане за 24 часа	WS	kg/m ²	<1	EN 1609
Продължително водопоглъщане за 28 дни	WL(P)	kg/m ²	<3	EN 12087
Число на дифузно съпротивление на водна пара, μ	MU	-	1	EN 12086
Динамична коравина на плочи с дебелина 50mm, s'	SD	MN/m ³	33	EN 29052-1
Устойчивост на въздушен поток, r	AFr	kPa s/m ²	≥ 50	EN 29053
Оценен коефициент на звукопоглъщане за плочи с дебелина 50mm, α_w	AW NRC	-	0,95 Клас A 0,90	EN ISO 11654 EN ISO 354

*dL = дебелина при натоварване от 0.25 kPa, dB = дебелина при натоварване 2 kPa и предварително натоварване +/- 48 kPa
Техническите характеристики и ДЕП се отнасят за продуктите без покрития

Топлинно съпротивление R

Дебелина	d_N	mm	30	40	50	60	70	80	100	120	140	160	180	200	EN 823
Декларирано топлинно съпротивление	R_D	m ² K/W	0,80	1,05	1,35	1,60	1,85	2,15	2,70	3,20	3,75	4,30	4,85	5,40	EN 13162


FIBRAN_{geo} BP-50

Изолационна плоча от каменна вата с преплетени влакна

Техническа карта / април 2022

Акустични свойства

Коефициент на звукопоглъщане α (EN ISO 354) на плочи с дебелина 50mm



Честота (Hz)	α_s	α_p	α_w
125	0,26	0,25	-
250	0,73	0,70	0,75
500	0,90	0,90	0,95
1000	1,00	1,00	0,95
2000	0,95	0,95	0,95
4000	0,94	0,95	0,85

Оценен коефициент на звукопоглъщане

$\alpha_w = 0,95$ - Клас А (EN ISO 11654)

Коефициент за намаляване на шума

NRC = 0,90 (ASTM 423)

Сертификация

Изолационните продукти от каменна вата **FIBRAN_{geo} BP-50** са сертифицирани съгласно европейските норми EN 13162 и EN 13172 и притежават маркировката CE - **DoP**.

Всички изолационни продукти от каменна вата **FIBRAN_{geo}** отговарят на изискванията за качество и безопасност на европейските стандарти и отговарят на европейския Регламент 305/2011 (CPR).

Освен това всички продукти от каменна вата **FIBRAN_{geo}** носят сертификационния знак EUCEB (Европейски сертификационен съвет за продукти от минерална вата), чиито процедури осигуряват съответствието на изолационните продукти от минерална вата с Директива 97/69 / EC, забележка Q, относно биоразградимостта на влакната и тяхната некласификация като "канцерогенни" материали.

Освен това, съгласно Регламент 790/2009 на ЕС, те не са класифицирани като продукти, които причиняват дразнене на кожата (R38).

FIBRAN S.A. прилага система за управление на качеството съгласно ISO 9001: 2015 и управление на околната среда съгласно ISO 14001: 2015.

Приложение

Продуктите **FIBRAN_{geo}** трябва да бъдат защитени от намокряне преди и след полагането им. В случай, че част от продукта се намокри, той трябва да се изсуши преди монтажа. Каменната вата изсъхва бързо и изолационните и характеристики остават непроменени след изсъхване. Опаковката трябва да се острани внимателно, непосредствено преди инсталацията.

Работните зони трябва да се поддържат чисти. Трябва да се избягва излишен или продължителен контакт на кожата и очите с остатъците от продукта, влакната и праха. Трябва да се използва защитно облекло (ръкавици, очила, шапки). Продукти с покрития AL, AX, YM и YA не се препоръчват за приложение с работна температура на повърхността над 90 ° C, а тези с покритие XA не се препоръчват при повече от 66 ° C.

Трябва да се осигури достатъчна вентилация на работните зони, а инструментите за рязане винаги трябва да бъдат оборудвани с механична система за всмукване на прах

Продуктите от каменна вата не се считат за опасни отпадъци. Те са обхванати от код 17.06.04 от списъка на отпадъци, Решение 2000/532 / EC и се изхвърлят в съответствие с приложимите екологични разпоредби.

Повече информация може да откриете в [информационния лист за безопасност](#) на продукта.



FIBRAN_{geo} BP-50

Изоляционна плоча от каменна вата с преплетени влакна

Техническа карта / април 2022

Съхранение

Продуктите **FIBRAN_{geo}** трябва да се съхраняват на закрито. Ако се съхраняват на открито, те трябва да бъдат защитени. Работата, товаренето и разтоварването на продуктите трябва да се извършва внимателно, за да се избегнат повреди както на опаковката, така и на ръбовете на плочите от каменна вата.

Опаковане

Дебелина [mm]	Широчина [mm]	Дължина [mm]	Плочи в пакет [бр.]	Количество в пакет [m ²]	Пакети в палет [бр.]	Количество в палет [m ²]
30	600	1200	8	5,76	20	115,20
40	600	1200	6	4,32	20	86,40
50	600	1200	5	3,60	20	72,00
60	600	1200	4	2,88	20	57,60
70	600	1200	4	2,88	18	51,84
80	600	1200	3	2,16	20	43,20
100	600	1200	3	2,16	16	34,56
120	600	1200	2	1,44	20	28,80
140	600	1200	2	1,44	18	25,92
160	600	1200	2	1,44	14	20,16
180	600	1200	1	0,72	28	20,16
200	600	1200	1	0,72	24	17,28

При поискване могат да се произведат плочи с дебелини до 280mm.



ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД
ул. Околовръстен път 33
София 1404, България
Тел./ Факс: +359 2 958 99 09
+359 2 850 40 90
+359 2 850 40 91

fibran@fibran.bg
www.fibran.bg

FIBRAN запазва правото си да променя или изменя спецификациите на продукта без предизвестие. Информацията, включена в тази публикация, е вярна, до колкото ни е известно по време на създаването ѝ. Въпреки че FIBRAN се стреми да гарантира, че публикациите са актуални, отговорността на потребителя е да провери с компанията валидността на информацията преди използването на материала.