

FIBRANgeo R-050-AL

Rulouri izolante din vată minerală bazaltică, prevăzute cu folie de aluminiu ranforsată cu plasă din fibră de sticlă


Fișă tehnică / Aprilie 2022



Descriere

Rulourile izolante din vată minerală bazaltică **FIBRANgeo R-050-AL**, prevăzute cu folie de aluminiu ranforsată cu plasă din fibră de sticlă, sunt produse naturale anorganice fibroase, prelucrate industrial din rocă topită și transformată în fibre, în conformitate cu standardul european EN 13162 - Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW).

Aplicații



Rulourile sunt proiectate pentru aplicații de izolare termică, rezistență la foc și izolare fonică:

Izolarea **golurilor elementelor orizontale**, cum ar fi:

- Plafoane în construcție uscată, plafoane suspendate neperforate
- Căptușeli pentru plafoanele mansardelor
- Între grinzile din lemn sau metalice ale acoperișului
- Între căpriorii sau grinzile din lemn ale pardoselilor (fără sarcină pe vata minerală)



Avantaje

- Termoizolație excelentă
- Material necombustibil cu rezistență excelentă la foc
- Absorbție excelentă a sunetului și izolare fonică eficientă
- Material cu structură cu celule deschise, cu rezistență foarte scăzută la difuzia vaporilor de apă, care îmbunătățește respirabilitatea elementelor de construcție
- Stabilitate dimensională și durabilitate excelente
- Hidrofobe și nehigroscopice
- Ușor de manevrat, tăiat și instalat
- Naturale, anorganice, inodore, inerte chimic (Ph neutru)
- Reciclabile, favorabile mediului înconjurător și utilizatorului final

FIBRANgeo R-050-AL

Rulouri izolante din vată minerală bazaltică, prevăzute cu folie de aluminiu ranforsată cu plasă din fibră de sticlă

Fișă tehnică / Aprilie 2022

Cod denumire:

MW (Mineral Wool) - EN 13162 - T4 - WS - WL(P)

Caracteristici tehnice	Simbol EN 13162	Unitate de măsură	Valoare	Standard EN
Conductivitate termică declarată la 10 °C	λ_D	W/(mK)	0,035	EN 13162 EN 12667 EN 12939
Grosime nominală	d_N	mm	30 – 80	EN 823
Clasa de reacție la foc	-	Clasa	A1 (Ignifug)	EN 13501-1
Temperatura de topire	-	°C	>1000	DIN 4102-17
Capacitate calorică specifică	c	kJ/kgK	1,03	ISO 10456
Toleranță grosime	T	Clasa	T4: -3mm, +5 %	EN 13162
Absorbția apei pe termen scurt (24 de ore)	WS	kg/m ²	<1	EN 1609
Absorbția apei pe termen lung (28 de zile)	WL(P)	kg/m ²	<3	EN 12087
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă	Z	m ² hPa/mg	>150	EN 12086 EN 10456

Rezistență termică R

Grosime nominală	d_N	mm	30	40	50	60	70	80	EN 823
Rezistență termică declarată	R_D	m ² K/W	0,85	1,10	1,40	1,70	2,00	2,25	EN 13162

FIBRAN^{geo} R-050-AL

Rulouri izolante din vată minerală bazaltică, prevăzute cu folie de aluminiu ranforsată cu plasă din fibră de sticlă

Fișă tehnică / Aprilie 2022

Certificare

Produsele izolante din vată minerală bazaltică **FIBRAN^{geo} R-050-AL** au fost certificate conform standardelor europene EN 13162 și EN 13172 și poartă marcajul CE a cărui aplicare derivă din Declarația de performanță **DP**.

Toate produsele izolante **FIBRAN^{geo}** din vată minerală bazaltică întrunesc cerințele cu privire la calitate și siguranță ale standardelor europene și sunt în conformitate cu Regulamentul European 305/2011 (RPC).

În plus, toate produsele izolante **FIBRAN^{geo}** din vată minerală bazaltică poartă marcajul de certificare EUCEB (Consiliul European de certificare a produselor din vată minerală), ale cărei proceduri asigură conformitatea produselor izolante din vată minerală cu Directiva 97/69/CE, Nota Q, cu privire la biosolubilitatea fibrelor acestora și neclasificarea ca materiale periculoase.

De asemenea, în conformitate cu Regulamentul CE 790/2009 produsele izolante din vată minerală bazaltică nu sunt clasificate ca produse care cauzează iritarea pielii (R38).

FIBRAN S.A. implementează un sistem de management al calității conform ISO 9001:2015 și de management al mediului conform ISO 14001:2015.

Utilizare

Produsele **FIBRAN^{geo}** trebuie să fie protejate împotriva umezelii înainte de aplicare în timpul acesteia. Dacă o parte a produsului se umezește, aceasta trebuie uscată înainte de instalare. Vata minerală bazaltică se usucă rapid, iar proprietățile izolante ale acesteia rămân neschimbate după uscare. Ambalajul trebuie îndepărtat cu atenție, chiar înainte de instalare.

Suprafețele de lucru trebuie menținute curate. Contactul excesiv al ochilor și al pielii cu deșeuri, fibre și praf trebuie evitat, fiind necesară utilizarea echipamentului de protecție corespunzător (mănuși, ochelari de protecție, căști de protecție).

Produsele cu înveliș AL, AX, YM sau YA nu sunt recomandate pentru utilizare cu o temperatură a suprafeței de peste 90 °C, iar cele cu înveliș XA nu sunt recomandate pentru utilizare cu o temperatură a suprafeței de peste 66 °C.

Trebuie asigurată o ventilație suficientă a spațiilor de lucru, iar dispozitivele de tăiere trebuie prevăzute întotdeauna cu sistem mecanic de aspirare a prafului.

Produsele din vată minerală bazaltică nu sunt periculoase în cazul eliminării. Acestea se încadrează în codul 17.06.04 din lista europeană a deșeurilor (Decizia 2000/532/CE) și sunt eliminate în conformitate cu normele de mediu aplicabile.

Mai multe informații despre **Fișa tehnică de securitate** a produsului.



FIBRAN^{geo} R-050-AL

Rulouri izolante din vată minerală bazaltică, prevăzute cu folie de aluminiu ranforsată cu plasă din fibră de sticlă

Fișă tehnică / Aprilie 2022

Depozitare

Se recomandă ca produsele **FIBRAN^{geo}** să fie depozitate în interior. Dacă sunt depozitate în aer liber, acestea trebuie protejate împotriva oricărei impregnări. Manipularea, încărcarea și descărcarea rulourilor trebuie efectuate cu grijă, pentru a se evita deteriorarea ambalajului.

Ambalare

Grosime [mm]	Lățime [mm]	Lungime [mm]	Cantitate per rulou [m ²]
30	1.000	9.000	9,00
40	1.000	8.000	8,00
50	1.000	6.000	6,00
60	1.000	6.000	6,00
70	1.000	5.000	5,00
80	1.000	5.000	5,00



FIBRAN S.A

Șos. Salonic - Oreokastro, km 6,
C.P. 40306, A.C. 564 10
Salonic, Grecia
Tel. +30 2310 682 425. 692 700
Fax: +30 2310 683 131

info@fibran.gr
www.fibran.gr

FIBRAN își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz caracteristicile produselor. După cunoștința noastră, informațiile cuprinse în cadrul prezentei publicații sunt corecte în momentul tipării. Dat fiind faptul că FIBRAN se obligă să asigure actualizarea publicațiilor, înainte de folosirea materialelor, utilizatorii trebuie să consulte compania în ceea ce privește valabilitatea informațiilor.