

FIBRANgyps TECNO FT3

Τεχνικό Φυλλάδιο / Οκτώβριος 2022



Περιγραφή προϊόντος

Το υλικό συγκόλλησης, αρμολόγησης και φινιρίσματος FIBRANgyps FT3 είναι ένα μείγμα από γύψο, πρόσθετα και ρητίνες για την τοποθέτηση και την εξομάλυνση ινοπλισμένων γυψοπλακών FIBRANgyps TECNO, γυψότουβλων, πορομπετόν κ.α.

Πεδίο χρήσης

Προϊόν συσκευασμένο σε σάκους των 25 kg. Σήμανση EN κατά το πρότυπο UNI EN 12860:02.

Το υλικό συγκόλλησης, αρμολόγησης και φινιρίσματος FIBRANgyps FT3 έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση και την εξομάλυνση ινοπλισμένων γυψοπλακών FIBRANgyps TECNO, γυψότουβλων και στοιχείων από γύψο.

Χρησιμοποιείται επίσης για την τοποθέτηση στοιχείων από γύψο (ψευδοροφές, ροζέτες, κορνίζες κ.α.).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή
Υπόλειμμα στα 100μm	%	< 0,5
Αναλογία συγκόλλησης - νερό / γύψος	-	16,5 l / 25 kg
Αναλογία λείανσης - νερό / γύψος	-	17,5 l / 25kg
Χρόνος εγκατάστασης (Vicat)	min	180 / 240
Κατανάλωση για εξομάλυνση (πάχος 1mm)	kg/m ²	0,9
Κατανάλωση για συγκόλληση	kg/m ²	0,5 ÷ 2
Αντοχή σε συμπίεση	N/mm ²	6,6 ÷ 7,8
Αντοχή σε κάμψη	N/mm ²	2,6 ÷ 3,4
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass	A1

Κωδικός Προϊόντος	Βάρος Σακιδίου [kg]	Σακιά / πλτ [n]	Βάρος παλέτας [kg]
SCFT3SA25GR	25	50	1250

Αποθήκευση

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος χωρίς υγρασία. Δεν πρέπει να έρχονται σε απευθείας επαφή με το έδαφος και πρέπει να προστατεύεται από σταγονίδια.

Εφαρμογή

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες από 5°C μέχρι 35°C. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες η ξύραση του υλικού γίνεται πολύ αργά και μπορεί να καταστραφεί από την παγωνιά. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες, η πολύ γρήγορη αφύγρανση μπορεί να προκαλέσει μικρορωγμές. Μετά την εφαρμογή, οι χώροι πρέπει να αερίζονται για να επιτρέψουν το υλικό να στεγνώσει σωστά. Να χρησιμοποιείται μέσα σε 9 μήνες από την μέρα παραγωγής του.