



Περιγραφή προϊόντος

Εύκαμπτο συγκολλητικό κονίαμα για ανάμιξη με νερό, με βάση επιλεγμένα αδρανή, υδραυλικό συνδετικό και ειδικά πρόσθετα που δίνουν στο προϊόν πρόσφυση και ελαστικότητα. Γκρί χρώμα.

Πεδίο χρήσης

- Συγκόλληση πλακών πετροβάμβακα για εξωτερική μόνωση.
- Επεξεργασία αρμών και εξομάλυνση εξωτερικών τοίχων με πλάκες FIBRAN NEXT και CEM NEXT σε συνδυασμό με πλέγμα FIBRAN NEXT MESH

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή	Πρότυπο EN
Αντίδραση στη φωτιά	Κλάση	A1	EN 13501-1
Πυκνότητα	kg/m ³	1350	EN 998-1
Φινίρισμα	mm	2-3 κάθε στρώση	-
Εκτιμώμενη κατανάλωση	kg/m ²	4-6	-
Χρόνος εργασίας	h	4 h	-
Αντοχή στη θλίψη μετά από 28 ημέρες	N/mm ²	Κατηγορία CS IV >6	EN 998-1
Τύπος ελαστικότητας	-	A - υψηλή ελαστικότητα	-
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	-	μ=15	EN 12572
Υδατοαπορροφητικότητα	kg/m ² ·xmin ^{-0,5}	W1C≤0,40	EN 998-1
Ανάπτυξη μικροοργανισμών	-	Όχι	UNI 8986
Θερμική αγωγιμότητα	W/mK	λ=0,42	EN 1745

Αποθήκευση και χρήση

Φυλάσσεται σε χώρους χωρίς υγρασία και ψηλές θερμοκρασίες και σε θερμοκρασία πάνω από 5οC κάτω από +30°C. Η Διατηρήστε τη συσκευασία ανέπαφη. Χρησιμοποιήστε το εντός 12 μηνών από την ημερομηνία κατασκευής. Αποφύγετε ισχυρούς θερμικούς κραδασμούς κατά τη φάση πήξης.